PRIMER K

PRIMER K je rychleschnoucí syntetický penetrační nátěr pro bitumenové výrobky a hydroizolační materiály. Vyznačuje se vynikající přilnavostí na připravené asfaltové, betonové a kovové povrchy.

Dodávaná forma/číslo výrobku
10litrové balení / 00284764
30litrové balení / 00293259

Spotřeba materiálu
V závislosti na savosti podkladu.

- Zalévání spár: cca 3 % potřebných zálivkových hmot.
- Spárovací páska: cca 25 g/m při výšce boků cca. 35 mm.

Oblast použití
PRIMER K se používá jako základní penetrační nátěr pro zalévání asfaltových zálivkových hmot do betonových a asfaltových spár, stejně jako do kolejnicových spár podle DIN EN 14188 -1 a TL Fug-StB nebo jako penetrační nátěr např. pod spárovací pásku BÖRFUGA Fugenband / BÖRFUGA KSK-Band / BÖRFUGA Fugenband, rovněž podle směrnice TL Fug-StB.

Zpracování
Penetrační nátěr musí vytvořit souvislý film a plně pokrýt boky spáry. Primer K se nanáší štětcem nebo jinými vhodnými nástroji ve stejnoměrné slabé vrstvě na boční hrany spáry. Spára musí být bez prachu a suchá. Nanesená penetrace musí být před dalším postupem oschlá, popř. odvětraná (při zkoušce prstem nesmí být již stíratelná). Penetrace slouží jako adhézní můstek. Má úlohu vázat zbytky prachu, které ulpí na všech bocích spár a vytvářet trvale pevné ukotvení mezi bokem spáry a výplní.

Skladování, přeprava a trvanlivost
Skladujte v chladu a suchu. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Likvidace
Likvidace prázdných obalů a balení se provádí v souladu s Interzero. Aktuální informace naleznete v bezpečnostním listu.

Soprema CZ s.r.o. ● Prusíkova 2577/16 ● Praha 13 ● 155 00
Tel.: +420 774 688 890
E-mail: info@soprema-sro.cz ● www.sopremagroup.cz
IČ: 24700835 ● DIČ: CZ24700835

Technické údaje

Vlastnosti podle DIN EN 14188-4	Zkušební metoda DIN EN	Jednotky	Požadavky/ limitní hodnoty podle EN 13305	Vlastnosti produktu[1]
Homogenita	15466-1	-	Prahová hodnota	homogenní
Hustota při 25 °C	ISO 2811-2	g/cm³	NPD	0,8
Viskozita	ISO 2431	s	NPD	40 ± 6,3
Odolnost vůči zásadám	15466-2	-	vyhovuje	vyhovuje
Chování při odpařování	15466-3	%	NPD	po 60 min. 90 ± 5 po 90 min. 95 ± 5
Podíl pevných látek	15466-3	%	NPD	29,6 +1,5 -0,6
Bod vzplanutí	ISO 2719	°C	NPD	≤ - 7
Bod měknutí kroužek a kulička	1427	°C	NPD	odpadá

1 Výsledky laboratorních zkoušek
Uvedené hodnoty jsou stanoveny statisticky a mohou vykazovat tolerance.
2 NPD: No performance determined, neurčena žádná vlastnost
(podle německého stavebního práva není požadována)
3 Při manipulaci s otevřeným ohněm je třeba během zpracování dodržovat předpisy profesního svazu Bau-Berufsgenossenschaft. GISCODE: Žádná rozpouštědla, žádné kódy GISCODE, žádné nebezpečné zboží, žádné věty H, popř. věty P, neobsahuje těžké kovy

Soprema CZ s.r.o. ● Prusíkova 2577/16 ● Praha 13 ● 155 00
Tel.: +420 774 688 890
E-mail: info@soprema-sro.cz ● www.sopremagroup.cz
IČ: 24700835 ● DIČ: CZ24700835